

蓝湿皮



货源直接来自原产地



AI TOPPER

EST 1954

www.aitopper.com.au

蓝湿皮



分级

A级

皮的主要部位可能会出现最多达10%的开口刺刮伤和/或最多达到25%的轻微愈合伤。一般没有虱叮和寄生虫损伤。无烙印或屁股部位烙印。

B级

皮的主部位可能会出现最多达25%的开口刺刮伤和最多达50%的愈合伤。主要部位通常没有虱叮/寄生虫损伤，但边部区域可能会出现一些轻微的虱叮/寄生虫损伤。有臀部和/或肋部烙印。

C级

皮的主要部分和边部区域可能会出现轻微或开口虱叮/寄生虫损伤、愈合伤、开口刺刮伤。偶尔可能会有一些轻微的粒面损伤和轻微的铬/盐的痕迹。臀部和/或肋骨烙印。

全厚度蓝湿皮规格

分类	平均重量	估计平均尺寸	每个货柜装货张数
6 / 14	7/8公斤	19/21平方英尺	2500
14/18	11.5/12.5 公斤	29/31平方英尺	1700
18/23	15.5/16.5 公斤	35/36平方英尺	1300
23/27	19/20公斤	40/42平方英尺	1000
27/31	22.5/23.5 公斤	45/46平方英尺	800
31+	28/30公斤	50/52平方英尺	700

片灰皮的皮料规格


最薄厚度	平均厚度	估计平均大小	每个货柜的张数
1.5毫米以上	1.9/2.2毫米	51/52平方英尺	1650

** 可以提供A/B级或C级

** 可以根据需要提供蓝湿皮或酸皮

主要部位和边缘部位

18/+公斤	脖子= 54厘米 侧翼= 18厘米
14/18公斤	脖子= 31 厘米 侧翼= 18 厘米
6/14公斤	脖子= 23 厘米 侧翼= 13 厘米



技术的

100%机剥皮屠宰场	80/20 一级/二级或更好
水分含量	58/60%
干皮重量铬含	3.5/4.5%
酸碱度	3.3/4.0
2分钟煮沸试验收缩率	<3%
TCP & PCP	零

“限用物质清单”可参阅

